

NOPOLUX 2K GRUNDIERFÜLLER

Code Nr. / Farbton	Basis	FASG	Nr. gemäß Farbton
	Härter	FAX 1684	
Glanzgrad	matt		
Beschreibung	Hochwertiger 2-Komponenten-Grundierfüller mit hervorragenden Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften. Auch für verzinkte Flächen geeignet.		
Empfohlene Verwendung	Speziell entwickelt für den Fahrzeug- und Maschinenbau.		

Produktinformation

Festkörpervolumen	bis zu 47 % Mischung (je nach Farbton)
Standard-Schichtdicke	trocken 40 µm, nass 85 µm
Theor. Ergiebigkeit	ca. 11,8 m ² / ltr. = 8,7 m ² / kg bei 40 µm, abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen
Dichte	ca. 1,35 g/cm ³ (Mischung), abhängig vom Farbton

Mischungsverhältnis	Basis	Härter
im Volumen:	6	1
im Gewicht:	8	1
Flammpunkt	+ 25 ° C	
VOC	< 460 g/ltr. (Mischung)	
Lagerfähigkeit	unter Normalbedingungen ca. 6 Monate	

Anwendungsdaten

Topfzeit	ca. 4 Stunden bei +20°C / ca. 2 Stunden bei +40°C
Applikationssmethode	vorzugsweise airless Spritzen, konventionelles Spritzen, Rollen und Streichen möglich
Düsengröße	0,011" - 0,017" airless
Verdünnung	VFE 34

Trocknung	Temperatur	+20°C	+40°C	+80°C
bei 65 % rel. Luftfeuchte	staubtrocken	30 Min.	20 Min.	10 Min.
	trocken	4 Std.	2 Std.	1 Std.
	überarbeitbar mind.	30 Min.	20 Min.	2 Std.

Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. +3°C über dem Taupunkt liegen.

Oberflächenvorbehandlung	Zu beschichtende Fläche muss frei sein von Verunreinigungen wie Rost, Walzhaut, Öl, Salz und Feuchtigkeit. Eisen und Stahl sollten sandgestrahlt sein, SA 2 ½. Bei verzinkten Flächen ist eine gründliche Entfettung und ein leichtes Anlaugen mit Ammoniakwasser ratsam.
---------------------------------	---

Überstreichbarkeit	Mit NOPOLUX 2K Hochleistungslack innerhalb der angegebenen Intervalle.
---------------------------	--

Allgemeines

Sicherheitsratschläge:	Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. a) für ausreichende Belüftung sorgen b) keinen Sprühnebel einatmen c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen d) Berührung mit der Haut vermeiden e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt
-------------------------------	--

Verfügbarkeit	weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten.
----------------------	---